

Polyflor Artigo plattor på ECODUR® K 30 stegljudsunderlag

Om golvytan ska utsättas för stor rull- eller punktbelastning, kontakta Englund-Gruppen för vidare konsultation projektvis.



BS CLASSIC/BS STRONG Plattor

Slitstarkt gummigolv i tjockleken 2,7 mm/4,0 mm med TXL-yta.

BS Classic/BS Strong är bedömd av Byggvarubedömningen, Sunda Hus Miljödata och är BASTA-registrerad.



ECODUR® S 81 Golvlim allround

Lösningssmedelsfritt, fiberförstärkt, dispersionslim vilket är motståndskraftigt mot mjukgörare, motverkar intrycksmärken och ger en mycket stark limfilm.

Materialåtgång: ca 300 g/m² (limspridarblad TKB A2).

Luftningstid: ca 5-20 min*, **Monteringstid:** ca 20-30 min*



ECODUR® S 81 är bedömd av Byggvarubedömningen, Sunda Hus Miljödata och är BASTA-registrerad.



Limning av den ovanpåliggande golvbeläggningen ska ske tidigast efter ca 24-48 timmar.



ECODUR® K 30, 3 mm

Elastiskt 3 mm tjockt stegljudsdämpande underlag av polyuretan och kork.



ECODUR® K 30 är bedömd av Byggvarubedömningen, Sunda Hus Miljödata och är BASTA-registrerad.



ECODUR® S 81 Golvlim allround

Lösningssmedelsfritt, fiberförstärkt, dispersionslim vilket är motståndskraftigt mot mjukgörare, motverkar intrycksmärken och ger en mycket stark limfilm.

Materialåtgång: ca 300 g/m² (limspridarblad TKB A2).

Luftningstid: ca 5-20 min*, **Monteringstid:** ca 20-30 min*



ECODUR® S 81 är bedömd av Byggvarubedömningen, Sunda Hus Miljödata och är BASTA-registrerad.



ECODUR® E 33 NEW Cementbaserad avjämningsmassa

Cementbaserad snabbtorkande avjämningsmassa med extremt bra flytförmåga, låga krympspänningar och mycket slät yta.

Minimum skiktjocklek: 3 mm, **Maximal skiktjocklek:** 30 mm

Användningstid: ca 20-30 minuter*

Beläggningsbar: efter ca 16 timmar*



ECODUR® E 33 är bedömd av Byggvarubedömningen, Sunda Hus Miljödata och är BASTA-registrerad.



Expansionsremsa

Monteras mot alla väggar och andra fasta byggnadsdelar.



ECODUR® P 12 Vidhäftningsprimer

Snabbtorkande lösningssmedelsfri dispersionsprimer.

Materialåtgång: Ca 100- 150 g/m² beroende på underlagets absorptionsförmåga.

Torktid: Ca 60 minuter*



ECODUR® P 12 är bedömd av Byggvarubedömningen, Sunda Hus Miljödata och är BASTA-registrerad.



Betongunderlag, restfukthalt upp till 85 % RF.

Bärande, hållfast och rent, samt fritt från limrester och andra ämnen som kan påverka vidhäftningsförmågan.

