

Skötselanvisning för Artigo gummigolv med TXL



BS Classic, BS Strong, Zeus, Lava, Lava X-Elastic

Artigo TXL har en vulkaniserade yta vilket ger gummigolvet en lägre porositet än traditionella gummigolv. Detta ger ett bättre motstånd mot smuts och förenklar rengöringen.

TXL-ytan medför att man, för alla de områden som rengörs ofta och effektivt med en skurmaskin, inte längre behöver applicera vax.

Förebyggande åtgärder

Effektiva avskrapningsgaller och entrémattor är nödvändiga för att reducera mängden smuts och fukt i områden med nytt golv.

Efter att golvet är lagt ska det täckas för att undvika skador från utrustning, möbler eller annat arbete som ska färdigställas efter golvläggningen.

Alla fötter på möbler, bord och stolar ska vara mjuka och skydda golvet från repor och permanenta intrycksmärken. Möbeltassar ska vara i passande storlek så att de kan fördela tyngden på en större yta.

Byggstädning

För hårt slitage såsom offentlig miljö

Vid byggstädning av plattor, var noga med att vänta minst 24 timmar efter installationen. Detta för att limmet ska hinna torka ordentligt.

Ta bort all lös smuts, damm och sand med en mjuk borste eller dammsugare. Var noga med att inte repa golvet om sand eller små stenar fortfarande ligger kvar på golvet.

BS Classic och BS Strong

Om man vill applicera ett hårdvax direkt på ett nylagt golv av BS Classic och BS Strong kan det vara nödvändigt att ta bort ev. rester av fett som kan finnas på ytan efter tillverkningen. Detta görs effektivt med en rondell tillsammans med ett alkaliskt rengöringsmedel. Det är viktigt att rengöringsmedlet får ligga på golvet en stund så att fettet löses upp innan golvet skuras.

Tänk på att lösningen inte får torka in. Golvet rengörs sedan flera gånger och sköljs med vatten för att neutralisera ytan. Golvet ska sedan torka helt innan man slutligen applicerar ett hårdvax (Gipeco Trend, Taski Jontec Extra).

Zeus och Lava

Rengör golvet med ett neutralt rengöringsmedel med hjälp av en mopp eller, för större ytor, med en golvvårdsmaskin med våtsug och röd 3M-rondell. Vid mer krävande rengöring rekommenderas att använda en skurmaskin med röd 3M-rondell och ett neutralt, eller svagt alkaliskt rengöringsmedel, beroende på mängden smuts. Skölj därefter golvet flera gånger tills dess att ytan är helt ren och neutraliserad.

I de fall där större mängder smuts förväntas till följd av användarens verksamhet eller på grund av ett ineffektivt rengöringsprogram, rekommenderas att applicera ett hårdvax på golvet. Om så är fallet ersätts föregående steg av följande:

Rengör golvet med en skurmaskin med låg hastighet utrustad med en röd 3M-rondell och ett lämpligt svagt alkaliskt rengöringsmedel. Sug upp lösningen med en våtsug och skölj därefter noggrant golvet flera gånger tills all skurlösning är borta och golvet är helt torrt.

På ett rent och torrt golv appliceras ett hårdvax för gummigolv typ Gipeco Trend eller liknande enligt tillverkarens anvisningar. Sådana produkter finns i olika glansgrader.

Om en blank yta önskas, kan golvet poleras med en highspeed-maskin utrustad med en ljus rondell och ev. passande polermedel för gummigolv.

Daglig rengöring

Ta bort damm, smuts och fläckar från golvet med en mjuk borste, mikrofibermopp eller dammsugare.

Fuktmoppa lokalt efter behov med ett neutralt

rengöringsmedel. På större ytor och på de områden som kräver högre rengöringsnivå rengör med en golvvårdsmaskin utrustad med röd 3M-rondell.

Ta bort fläckar med ett neutralt eller lätt alkaliskt rengöringsmedel, doserat enl. leverantörens anvisning.

Efter användning av rengöringsmedel är det viktigt att skölja med rent vatten flera gånger och våtsuga tills ytan är helt torr och fri från rester av rengöringsmedel.

Rutinmässig rengöring

Daglig rengöring av golvet görs med vatten och neutralt rengöringsmedel alt. hårdvax typ Gipeco Trend, om man valt detta som rengöringssystem.

Rengör golvet med ett neutralt rengöringsmedel med en mopp eller en golvvårdsmaskin utrustad med en röd 3M-rondell för större ytor. Skölj med rent vatten flera gånger och sug upp vattnet med en våtsug tills ytan är helt ren och torr.

Det är också möjligt att utföra ett periodiskt rengörings- och underhållsprogram (tvättpolering) med hjälp av en polermaskin utrustad med en lämplig rondell. Då används skurmaskin med röd 3M-rondell för rengöring (fläckar, märken etc) och highspeed-maskin med ljus rondell för polering.

När normala rengöringsåtgärder inte är tillräckliga för att avlägsna smuts, rekommenderas en djupare rengöring med ett svagt alkaliskt rengöringsmedel och en skurmaskin utrustad med en röd 3M-rondell. Använd golvvårdsmaskin med våtsug och skölj flera gånger för att säkerställa att ytan är helt ren och fri från rengöringsmedel.

Lämpliga rengöringsprodukter med vax kan användas för rutinunderhåll; denna typ av produkt både rengör och underhåller golvet, förnyar golvvaxet (vid användning) och förbättrar utseende och hållbarhet. I detta fall är det viktigt att endast städa med aktuellt vax och inte andra neutrala rengöringsmedel då dessa tar bort vaxet omgående.

Förnya underhållet

Detta utförs när golvvaxet är skadat och inte längre kan underhållas med ovan nämnda underhållsprocesser.

Använd en skurmaskin med låg hastighet utrustad med en grön 3M-rondell och ett lämpligt grovrengöringsmedel utspätt i varmt vatten. Skölj med rent vatten flera gånger och sug upp vattnet med en våtsug tills ytan är helt torr och fri från rengöringsmedel. Se till att det gamla golvvaxet har tagits bort helt innan du fortsätter med nästa steg.

När golvet är helt rent och torrt, applicera ett hårdvax enligt tillverkarens rekommendationer (finns i olika glanstal).

Om en blank yta önskas kan man, efter ovan instruktioner, polera golvet med en highspeedmaskin utrustad med en ljus rondell och ev. passande polermedel för gummigolv.

Att tänka på

- Rengöringsprocesser ska inte utföras i direkt solljus. Då finns risk för att smutsigt vatten med rengöringsmedel torkar och orsakar fläckar på golvet.
- Undvik att använda grova rondeller (brun, svart). Blå och grön 3M-rondell kan användas för att ta bort hårdvax.
- Lämna aldrig vätskor, även vatten, på golvet för att undvika permanenta fläckar och skador på beläggningens yta och för att minska halkrisken.
- Länkhjul på stolar och möbler ska vara ljusa, dubbla, mjuka gummihjul (typ W enligt EN 12529).
- Montera aldrig någon tejp direkt på golvets yta.
- Vårda golvets utseende, ljusa färger är extra smutskänsliga.
- All användning och dosering av rengöringsprodukter måste ske enligt tillverkarens instruktioner.
- Hårdvax i koncentrat rekommenderas på svetsade fogarna (för att förhindra nedsmutsning av svetstråden).
- Säkerställ att golvet är neutraliserat efter användning av rengöringsmedel (skölj flera gånger med rent vatten och våtsug). Neutralisering av ytan är obligatorisk varje gång rengöringsmedel används, detta för att undvika långsiktiga skador på ytan.

Dessa instruktioner kan inte täcka alla möjliga användningsområden. Underhållsprogrammet måste ta hänsyn till alla situationer och förväntningar/krav från den aktuella kunden/användaren.

För mer information, kontakta Polyflor Nordic, tel. **0300-15820**, info@polyflor.se eller vår hemsida www.polyflor.se.

All information som presenteras var korrekt vid publiceringsdatumet. Polyflor Nordic förbehåller sig rätten att genomföra ändringar som inte försämrar produktens prestanda eller kvalitet.

REGELBUNDEN RENGÖRING ÄR MER FÖRDELAKTIG FÖR GOLVET OCH MER KOSTNADSEFFEKTIV ÄN SPORADISK OCH MER OMFATTANDE RENGÖRING.